



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
**(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

**Período: 01/06/2022 a 01/06/2022**

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI  
Obra: SUPERMERCADO PERIM  
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

**Contrato**

090689

**Certificado N°**

088042

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019000	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	145	28,4
				29/06/22	28		46,7
				29/06/22	28		47,7
000019001	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	130	27,5
				29/06/22	28		47,1
				29/06/22	28		46,0
000019002	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	120	26,8
				29/06/22	28		46,3
				29/06/22	28		46,0
000019003	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	125	29,1
				29/06/22	28		47,8
				29/06/22	28		47,3
000019004	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	135	27,6
				29/06/22	28		47,6
				29/06/22	28		47,4
000019005	3	PISO	01/06/22	08/06/22	7	140	28,5
				29/06/22	28		47,8
				29/06/22	28		46,5
000019006	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	130	27,8
				29/06/22	28		44,5
				29/06/22	28		45,9
000019007	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	140	26,4
				29/06/22	28		45,9
				29/06/22	28		44,5
000019008	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	130	27,4
				29/06/22	28		46,8
				29/06/22	28		46,3
000019009	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	135	23,8
				29/06/22	28		48,3
				29/06/22	28		48,2
000019010	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	140	25,8
				29/06/22	28		47,6
				29/06/22	28		47,7
000019011	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	145	24,8
				29/06/22	28		44,4
				29/06/22	28		44,3
000019012	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	130	26,3
				29/06/22	28		44,8
				29/06/22	28		47,6
000019013	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	125	29,6
				29/06/22	28		48,3
				29/06/22	28		48,5
000019014	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	135	32,5
				29/06/22	28		54,0
				29/06/22	28		53,4
000019015	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	130	26,3
				29/06/22	28		45,9
				29/06/22	28		44,5
000019016	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	150	24,2
				29/06/22	28		44,3
				29/06/22	28		42,7
000019017	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	140	24,0
				29/06/22	28		42,7

				29/06/22	28		42,4
000019018	3	PISO	01/06/22	08/06/22	07	140	20,6
				29/06/22	28		37,2
				29/06/22	28		38,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
18/08/2022