



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2022 a 15/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato

090689

Certificado N°

088312

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019167	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	20,0
				13/07/22	28		36,2
				13/07/22	28		35,1
000019177	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	20,9
				13/07/22	28		41,2
				13/07/22	28		38,1
000019178	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	135	19,3
				13/07/22	28		37,6
				13/07/22	28		38,9
000019179	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	120	21,5
				13/07/22	28		38,9
				13/07/22	28		42,2
000019180	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	24,8
				13/07/22	28		41,4
				13/07/22	28		43,0
000019181	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	21,8
				13/07/22	28		36,6
				13/07/22	28		39,4
000019182	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	135	20,9
				13/07/22	28		35,8
				13/07/22	28		41,6
000019183	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	20,3
				13/07/22	28		43,5
				13/07/22	28		38,8
000019184	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	22,5
				13/07/22	28		36,1
				13/07/22	28		39,1
000019185	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	20,9
				13/07/22	28		35,8
				13/07/22	28		35,4
000019186	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	19,0
				13/07/22	28		35,4
				13/07/22	28		35,4
000019187	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	21,2
				13/07/22	28		38,0
				13/07/22	28		37,0
000019188	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	21,5
				13/07/22	28		38,6
				13/07/22	28		35,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/08/2022