



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/06/2022 a 06/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI  
Obra: SUPERMERCADO PERIM  
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

**Contrato**

090689

**Certificado N°**

088605

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17176

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento     | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |   |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
|           |                     |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2 |
| 35,0      | NASSAU CP III 40 RS | 150 +/- 30      | PILARES            | Natural  | Brita  | PL      |   |
|           |                     |                 |                    | Areia    | 0 E 1  |         |   |
|           |                     |                 |                    | Medi     |        |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000019049   | 2         | PILARES                  | 06/06/22      | 04/07/22     | 28           | 155             | 44,8              |
|             |           |                          |               | 04/07/22     | 28           |                 | 46,9              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

18/08/2022