



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/07/2022 a 11/07/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato
090689

Certificado N°
088744

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019512	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	130	20,7
				08/08/22	28		39,5
				08/08/22	28		40,1
000019513	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	120	20,6
				08/08/22	28		44,3
				08/08/22	28		43,6
000019514	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	135	18,7
				08/08/22	28		40,7
				08/08/22	28		41,0
000019517	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	135	21,8
				08/08/22	28		45,8
				08/08/22	28		45,0
000019519	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	130	21,0
				08/08/22	28		41,8
				08/08/22	28		37,3
000019521	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	120	19,4
				08/08/22	28		41,1
				08/08/22	28		43,6
000019522	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	140	22,0
				08/08/22	28		45,7
				08/08/22	28		45,4
000019524	1	LAJE	11/07/22	16/07/22	5	140	20,0
000019525	1	LAJE	11/07/22	16/07/22	5	120	19,4
000019527	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	135	17,4
				18/07/22	07		24,8
				08/08/22	28		40,0
000019529	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	140	17,6
				18/07/22	07		23,0
				08/08/22	28		37,8
000019531	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	130	18,3
				08/08/22	28		41,0
				08/08/22	28		42,5
000019532	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	125	18,2
				08/08/22	28		39,8
				08/08/22	28		46,5
000019534	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	135	17,5
				18/07/22	07		25,5
				08/08/22	28		41,5
000019535	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	130	19,5
				08/08/22	28		48,9
				08/08/22	28		47,9
000019536	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	135	16,0
				18/07/22	07		24,9
				08/08/22	28		43,6
000019537	3	LAJE	11/07/22	16/07/22	05	130	16,4
				18/07/22	07		24,6
				08/08/22	28		46,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/08/2022