



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/03/2015 a 11/03/2015

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RESIDENCIAL HELIO ROSA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

054479

Certificado Nº

047923

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11266

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII 40 RS	230+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00003934 6	4	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	260	19,1
				19/03/15	08		18
				08/04/15	28		26,4
				08/04/15	28		25,7
00003934 8	4	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	250	19,4
				19/03/15	08		22,7
				08/04/15	28		25,2
				08/04/15	28		27,7
00003935 1	4	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	260	21,1
				19/03/15	08		20,2
				08/04/15	28		40,2
				08/04/15	28		28,9
00003935 2	3	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	260	20,3
				19/03/15	08		19,4
				08/04/15	28		25,2
00003935 6	2	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	240	19,3
				19/03/15	08		17,7
				08/04/15	28		25,1
00003935 9	4	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	260	21
				19/03/15	08		20,8
				08/04/15	28		25,8
				08/04/15	28		25,1
00003936 0	4	ESTACA	11/03/15	19/03/15	08	240	21,4
				19/03/15	08		20,9
				08/04/15	28		22,9
				08/04/15	28		25

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/04/2015