



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/03/2015 a 19/03/2015

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ROMANZZA - CENTRO
Endereço: RUA OTAVIO MANHAES DE ANDRADE, S/Nº - CE

Contrato

050156

Certificado Nº

048583

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12424

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | PILARES | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00003947 7 | 2 | PILARES | 19/03/15 | 16/04/15 | 28 | 110 | 36,2 |
| | | | | 16/04/15 | 28 | | 42 |
| 00003948 7 | 2 | LAJE | 19/03/15 | 16/04/15 | 28 | 110 | 45,5 |
| | | | | 16/04/15 | 28 | | 44,9 |
| 00003950 4 | 2 | LAJE | 19/03/15 | 16/04/15 | 28 | 120 | 42 |
| | | | | 16/04/15 | 28 | | 40,2 |
| 00003951 3 | 2 | ESCADA | 19/03/15 | 16/04/15 | 28 | 120 | 42,6 |
| | | | | 16/04/15 | 28 | | 42,3 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/04/2015