



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/02/2016 a 24/02/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RESIDENCIAL HELIO ROSA
Endereço: AV BEIRA MAR, S/Nº

Contrato

054479

Certificado Nº

055398

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12430

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004228 3	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	145	41
				23/03/16	28		43
00004228 4	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	160	43,7
				23/03/16	28		45,1
00004228 5	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	155	41,6
				23/03/16	28		44,8
00004228 6	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	145	43,5
				23/03/16	28		43,4
00004228 7	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	135	47,3
				23/03/16	28		45,9
00004228 8	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	140	39,3
				23/03/16	28		39,3
00004228 9	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	150	37,6
				23/03/16	28		36,7
00004229 0	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	145	30,2
				23/03/16	28		31,7
00004229 1	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	160	38,5
				23/03/16	28		37,6
00004229 2	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	155	34,6
				23/03/16	28		37,5
00004229 3	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	140	36,1
				23/03/16	28		37,5
00004229 4	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	150	37,2
				23/03/16	28		36
00004229 6	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	150	36,3
				23/03/16	28		33,8
00004229 7	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	145	39,3
				23/03/16	28		40,5
00004229 9	2	LAJE	24/02/16	23/03/16	28	160	36,2
				23/03/16	28		38,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
05/05/2016