



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/08/2016 a 24/08/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: ESTACAS - EDIFÍCIO VENETO
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

Contrato

063240

Certificado Nº

058345

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 7955

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PN	-
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043571	2	ESTACA	24/08/16	21/09/16	28	220	33,8
				21/09/16	28		34,9
000043575	2	ESTACA	24/08/16	21/09/16	28	245	29,1
				21/09/16	28		27,4
000043577	2	ESTACA	24/08/16	21/09/16	28	240	26,7
				21/09/16	28		28,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/02/2017