



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/08/2016 a 31/08/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: ESTACAS - EDIFÍCIO VENETO
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

Contrato

063240

Certificado Nº

058447

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14443

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043651	2	ESTACA	31/08/16	28/09/16	28	230	34,8
				28/09/16	28		35,9
000043655	2	ESTACA	31/08/16	28/09/16	28	250	29,3
				28/09/16	28		30,4
000043668	2	ESTACA	31/08/16	28/09/16	28	240	33,7
				28/09/16	28		35,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/02/2017