



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/09/2016 a 06/09/2016

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: ESTACAS - EDIFÍCIO VENETO
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

Contrato

063240

Certificado Nº

058523

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14443

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043735	2	ESTACA	06/09/16	04/10/16	28	245	40,8
				04/10/16	28		43,8
000043738	2	ESTACA	06/09/16	04/10/16	28	230	41,5
				04/10/16	28		40,7
000043740	2	ESTACA	06/09/16	04/10/16	28	250	36,2
				04/10/16	28		33,9
000043741	2	ESTACA	06/09/16	04/10/16	28	240	32,6
				04/10/16	28		33,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/02/2017