



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/07/2017 a 27/07/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO AGNALDO
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

Contrato

065840

Certificado Nº

063611

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046262	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	170	37,0
				24/08/17	28		36,3
000046263	3	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	180	27,7
				24/08/17	28		27,5
				05/10/17	70		50,5
000046264	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	165	35,0
				24/08/17	28		34,7
000046265	3	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	160	35,1
				24/08/17	28		32,9
				05/10/17	70		49,2
000046266	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	135	35,8
				24/08/17	28		34,1
000046268	3	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	115	33,9
				24/08/17	28		35,2
				05/10/17	70		47,7
000046269	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	180	35,1
				24/08/17	28		34,2
000046270	3	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	165	35,7
				24/08/17	28		35,3
				05/10/17	70		48,3
000046271	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	160	35,8
				24/08/17	28		34,1
000046272	3	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	210	36,3
				24/08/17	28		34,2
				05/10/17	70		49,0
000046274	2	LAJE	27/07/17	24/08/17	28	140	36,7
				24/08/17	28		37,7
000046275	3	LAJE / ESCADA	27/07/17	24/08/17	28	130	36,5
				24/08/17	28		35,6
				05/10/17	70		48,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²MOLDADO NA OBRA PELO CLIENTE
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/02/2018