



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/03/2018 a 06/03/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO AGNALDO  
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

**Contrato**

065840

**Certificado Nº**

065262

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000634	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	130	37,1
				13/03/18	7		36,3
				03/04/18	28		46,8
				03/04/18	28		47,9
000000637	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	130	36,0
				13/03/18	7		35,2
				03/04/18	28		45,9
				03/04/18	28		45,5
000000640	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	33,9
				13/03/18	7		30,5
				03/04/18	28		45,7
				03/04/18	28		45,1
000000648	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	32,7
				13/03/18	7		34,4
				03/04/18	28		45,8
				03/04/18	28		44,9
000000651	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	35,3
				13/03/18	7		34,9
				03/04/18	28		44,5
				03/04/18	28		45,7
000000653	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	34,7
				13/03/18	7		32,8
				03/04/18	28		45,1
				03/04/18	28		46,6
000000655	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	145	34,2
				13/03/18	7		35,6
				03/04/18	28		45,1
				03/04/18	28		46,3
000000656	4	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	160	31,9
				13/03/18	7		35,6
				03/04/18	28		43,9
				03/04/18	28		43,8
000000660	2	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	32,3
				13/03/18	7		33,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
14/05/2018