



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/06/2018 a 29/06/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: *

Endereço: AV. MIRAMAR , EDIFICIO MAREK - LOTE 18 E

Contrato
072239

Certificado N°
066448

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15307

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE E PISCINA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001298	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	27,8
				27/07/18	28		36,3
				27/07/18	28		43,0
000001299	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	110	28,9
				27/07/18	28		39,0
				27/07/18	28		40,9
000001300	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	115	28,4
				27/07/18	28		40,9
				27/07/18	28		42,1
000001301	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	27,9
				27/07/18	28		41,1
				27/07/18	28		43,7
000001303	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	105	26,8
				27/07/18	28		39,0
				27/07/18	28		39,9
000001304	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	25,5
				27/07/18	28		37,3
				27/07/18	28		36,5
000001305	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	115	29,3
				27/07/18	28		41,9
				27/07/18	28		44,5
000001306	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	110	28,7
				27/07/18	28		42,6
				27/07/18	28		40,3
000001307	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	110	30,0
				27/07/18	28		41,4
				27/07/18	28		44,4
000001308	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	23,8
				27/07/18	28		35,0
				27/07/18	28		36,3
000001309	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	23,2
				27/07/18	28		36,3
				27/07/18	28		34,6
000001310	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	105	31,6
				27/07/18	28		43,2
				27/07/18	28		43,5
000001311	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	105	32,5
				27/07/18	28		42,8
				27/07/18	28		43,6
000001312	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	110	29,8
				27/07/18	28		44,0
				27/07/18	28		43,4
000001313	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	120	27,7
				27/07/18	28		39,9
				27/07/18	28		37,5
000001314	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	110	23,8
				27/07/18	28		41,2
				27/07/18	28		38,4
000001315	3	LAJE E PISCINA	29/06/18	06/07/18	07	115	23,1
				27/07/18	28		40,8
				27/07/18	28		39,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
02/08/2018