



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/07/2018 a 17/07/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: \*

Endereço: AV. MIRAMAR , EDIFICIO MAREK - LOTE 18 E

**Contrato**

072239

**Certificado N°**

066623

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15307

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001380	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	110	25,2
				14/08/18	28		42,5
				14/08/18	28		40,6
000001381	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	120	31,5
				14/08/18	28		43,7
				14/08/18	28		42,6
000001382	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	105	25,6
				14/08/18	28		39,7
				14/08/18	28		39,4
000001383	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	115	26,4
				14/08/18	28		39,9
				14/08/18	28		40,0
000001384	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	110	25,5
				14/08/18	28		35,5
				14/08/18	28		38,0
000001385	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	120	24,3
				14/08/18	28		42,2
				14/08/18	28		40,1
000001386	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	105	26,8
				14/08/18	28		40,5
				14/08/18	28		40,9
000001388	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	115	25,8
				14/08/18	28		41,6
				14/08/18	28		43,5
000001389	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	110	26,3
				14/08/18	28		44,4
				14/08/18	28		40,1
000001390	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	115	28,5
				14/08/18	28		36,9
				14/08/18	28		41,8
000001391	3	LAJE	17/07/18	24/07/18	07	105	27,4
				14/08/18	28		43,9
				14/08/18	28		42,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/08/2018