



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/10/2018 a 25/10/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANDE
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076413

Certificado N°

068072

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16044

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA PIRULITO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001955	3	ESTACA PIRULITO	25/10/18	01/11/18	7	220	33,8
				22/11/18	28		47,4
				22/11/18	28		42,6
000001957	3	ESTACA PIRULITO	25/10/18	01/11/18	7	230	34,1
				22/11/18	28		44,1
				22/11/18	28		46,7
000001959	3	ESTACA PIRULITO	25/10/18	01/11/18	7	250	34,7
				22/11/18	28		48,6
				22/11/18	28		49,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle de qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019