



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/10/2018 a 30/10/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANDE  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076413

**Certificado N°**

068141

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16044

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA PIRULITO	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001984	1	ESTACA PIRULITO	30/10/18	06/11/18	07	235	33,9
000001986	1	ESTACA PIRULITO	30/10/18	06/11/18	07	250	32,9
000001988	1	ESTACA PIRULITO	30/10/18	06/11/18	07	240	31,4
000001990	1	ESTACA PIRULITO	30/10/18	06/11/18	07	245	31,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

08/11/2018