



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/01/2019 a 04/01/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

068602

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 220+/-30 | ESTACA | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000002414 | 4 | ESTACA | 04/01/19 | 11/01/19 | 7 | 230 | 35,4 |
| | | | | 11/01/19 | 7 | | 34,5 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 43,2 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 43,6 |
| 000002415 | 4 | ESTACA | 04/01/19 | 11/01/19 | 7 | 240 | 34,4 |
| | | | | 11/01/19 | 7 | | 34,5 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 39,2 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 39,2 |
| 000002417 | 4 | ESTACA | 04/01/19 | 11/01/19 | 7 | 250 | 34,7 |
| | | | | 11/01/19 | 7 | | 34,2 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 42,2 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 42,2 |
| 000002419 | 4 | ESTACA | 04/01/19 | 11/01/19 | 7 | 240 | 33,9 |
| | | | | 11/01/19 | 7 | | 34,1 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 41,5 |
| | | | | 01/02/19 | 28 | | 41,5 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019