



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/01/2019 a 21/01/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

068767

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002511	4	ESTACA	21/01/19	28/01/19	7	240	33,1
				28/01/19	7		33,9
				18/02/19	28		44,5
				18/02/19	28		45,9
000002512	4	ESTACA	21/01/19	28/01/19	7	230	34,3
				28/01/19	7		34,2
				18/02/19	28		42,7
				18/02/19	28		43,7
000002515	4	ESTACAS	21/01/19	28/01/19	7	230	31,7
				28/01/19	7		31,4
				18/02/19	28		39,6
				18/02/19	28		38,9
000002516	4	ESTACAS	21/01/19	28/01/19	7	230	33,8
				28/01/19	7		33,6
				18/02/19	28		45,1
				18/02/19	28		38,8
000002521	4	ESTACA	21/01/19	28/01/19	7	235	34,1
				28/01/19	7		33,5
				18/02/19	28		41,0
				18/02/19	28		43,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/10/2019