



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/01/2019 a 28/02/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

069606

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002580	2	ESTACA	29/01/19	26/02/19	28	245	38,0
				26/02/19	28		38,1
000002581	2	ESTACA	29/01/19	26/02/19	28	230	44,6
				26/02/19	28		47,2
000002583	2	ESTACA	29/01/19	26/02/19	28	240	32,7
				26/02/19	28		32,7
000002586	2	ESTACA	29/01/19	26/02/19	28	235	37,6
				26/02/19	28		41,6
000002587	2	ESTACA	29/01/19	26/02/19	28	245	38,6
				26/02/19	28		35,1
000002829	4	ESTACA	27/02/19	06/03/19	7	240	29,8
				06/03/19	7		29,5
				27/03/19	28		37,4
				27/03/19	28		35,2
000002833	4	ESTACA	28/02/19	07/03/19	7	240	29,3
				07/03/19	7		30,1
				28/03/19	28		40,0
				28/03/19	28		39,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/05/2020