



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2019 a 07/03/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

069802

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002871	4	ESTACA	07/03/19	14/03/19	7	250	31,6
				14/03/19	7		30,8
				04/04/19	28		43,4
				04/04/19	28		42,4
000002873	4	ESTACA	07/03/19	14/03/19	7	240	36,3
				14/03/19	7		37,5
				04/04/19	28		46,7
				04/04/19	28		46,7
000002877	4	ESTACA	07/03/19	14/03/19	7	245	31,8
				14/03/19	7		32,5
				04/04/19	28		41,3
				04/04/19	28		40,3
000002879	4	ESTACA	07/03/19	14/03/19	7	235	30,4
				14/03/19	7		29,2
				04/04/19	28		38,2
				04/04/19	28		38,2
000002881	4	ESTACA	07/03/19	14/03/19	7	240	30,8
				14/03/19	7		30,5
				04/04/19	28		40,8
				04/04/19	28		41,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019