



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/03/2019 a 21/03/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

070047

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003020	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	230	25,9
				28/03/19	7		25,4
				18/04/19	28		33,4
				18/04/19	28		30,5
000003022	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	250	25,4
				28/03/19	7		24,1
				18/04/19	28		31,3
				18/04/19	28		31,2
000003026	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	245	23,9
				28/03/19	7		25,0
				18/04/19	28		32,1
				18/04/19	28		32,3
000003029	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	225	27,2
				28/03/19	7		26,5
				18/04/19	28		33,0
				18/04/19	28		32,6
000003034	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	250	23,2
				28/03/19	7		25,7
				18/04/19	28		36,7
				18/04/19	28		35,6
000003038	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	245	29,6
				28/03/19	7		30,3
				18/04/19	28		41,6
				18/04/19	28		38,5
000003039	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	230	27,1
				28/03/19	7		26,6
				18/04/19	28		36,4
				18/04/19	28		33,9
000003040	4	ESTACA	21/03/19	28/03/19	7	250	24,5
				28/03/19	7		24,7
				18/04/19	28		36,8
				18/04/19	28		34,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/10/2019