



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/03/2019 a 27/03/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

070089

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003088	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	230	21,0
				03/04/19	7		20,9
				24/04/19	28		30,7
				24/04/19	28		28,8
000003089	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	250	21,9
				03/04/19	7		21,6
				24/04/19	28		28,6
				24/04/19	28		30,0
000003090	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	235	21,8
				03/04/19	7		22,1
				24/04/19	28		29,7
				24/04/19	28		30,0
000003091	2	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	245	20,9
				03/04/19	7		21,0
000003093	2	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	230	20,4
				03/04/19	7		20,4
000003095	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	240	24,6
				03/04/19	7		23,2
				24/04/19	28		30,2
				24/04/19	28		32,3
000003097	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	250	24,0
				03/04/19	7		25,1
				24/04/19	28		32,0
				24/04/19	28		33,2
000003098	4	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	240	22,0
				03/04/19	7		22,7
				24/04/19	28		30,5
				24/04/19	28		31,3
000003100	2	ESTACA	27/03/19	03/04/19	7	245	20,6
				03/04/19	7		19,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/10/2019