



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/03/2019 a 29/03/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

070108

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14252

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CP III - 40 RS NASSAU | 100+/-20 | BLOCO | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000003120 | 4 | BLOCO | 29/03/19 | 05/04/19 | 7 | 110 | 29,7 |
| | | | | 05/04/19 | 7 | | 31,2 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 38,9 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 40,1 |
| 000003121 | 4 | BLOCO | 29/03/19 | 05/04/19 | 7 | 120 | 28,6 |
| | | | | 05/04/19 | 7 | | 28,8 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 41,0 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 40,6 |
| 000003124 | 4 | BLOCO | 29/03/19 | 05/04/19 | 7 | 110 | 23,3 |
| | | | | 05/04/19 | 7 | | 23,9 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 41,3 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 39,6 |
| 000003125 | 4 | BLOCO | 29/03/19 | 05/04/19 | 7 | 115 | 24,3 |
| | | | | 05/04/19 | 7 | | 24,8 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 40,2 |
| | | | | 26/04/19 | 28 | | 41,3 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/10/2019