



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/07/2019 a 05/07/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato

076756

Certificado N°

071447

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-30	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003917	4	ESTACA	03/07/19	12/07/19	9	260	24,1
				12/07/19	9		24,1
				31/07/19	28		34,6
				31/07/19	28		30,9
000003920	4	ESTACA	03/07/19	12/07/19	9	230	23,9
				12/07/19	9		22,9
				31/07/19	28		39,9
				31/07/19	28		37,2
000003922	4	ESTACA	03/07/19	12/07/19	9	250	23,3
				12/07/19	9		23,9
				31/07/19	28		37,1
				31/07/19	28		38,5
000003926	4	ESTACA	03/07/19	12/07/19	9	240	29,0
				12/07/19	9		29,7
				31/07/19	28		34,7
				31/07/19	28		35,9
000003928	4	ESTACA	03/07/19	12/07/19	9	250	0,0
				12/07/19	9		25,3
				31/07/19	28		36,1
				31/07/19	28		36,7
000003951	4	ESTACA	05/07/19	12/07/19	7	245	22,8
				12/07/19	7		24,9
				02/08/19	28		38,6
				02/08/19	28		39,0
000003955	4	ESTACA	05/07/19	12/07/19	7	250	20,1
				12/07/19	7		19,0
				02/08/19	28		33,5
				02/08/19	28		34,3
000003958	4	ESTACA	05/07/19	12/07/19	7	240	20,9
				12/07/19	7		20,3
				02/08/19	28		38,3
				02/08/19	28		37,8
000003960	4	ESTACA	05/07/19	12/07/19	7	260	22,8
				12/07/19	7		22,3
				02/08/19	28		38,4
				02/08/19	28		39,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
23/10/2019