



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/07/2019 a 11/07/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato

076756

Certificado N°

071537

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004018	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	255	26,2
				18/07/19	7		26,3
				08/08/19	28		37,8
				08/08/19	28		38,1
000004022	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	230	27,5
				18/07/19	7		29,5
				08/08/19	28		40,3
				08/08/19	28		37,7
000004025	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	250	27,1
				18/07/19	7		25,7
				08/08/19	28		37,4
				08/08/19	28		37,3
000004026	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	260	26,7
				18/07/19	7		28,6
				08/08/19	28		40,8
				08/08/19	28		38,8
000004028	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	250	26,8
				18/07/19	7		28,8
				08/08/19	28		34,6
				08/08/19	28		35,2
000004030	4	ESTACA	11/07/19	18/07/19	7	260	24,4
				18/07/19	7		21,5
				08/08/19	28		36,9
				08/08/19	28		33,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/10/2019