



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 09/08/2019 a 09/08/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
071975

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15309

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004434	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	115	35,1
				16/08/19	7		35,3
				06/09/19	28		49,0
				06/09/19	28		46,8
000004435	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	120	34,5
				16/08/19	7		34,0
				06/09/19	28		45,2
				06/09/19	28		42,5
000004439	4	ESTACA	09/08/19	16/08/19	7	115	38,4
				16/08/19	7		37,0
				06/09/19	28		49,3
				06/09/19	28		50,5
000004440	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	110	27,7
				16/08/19	7		34,1
				06/09/19	28		47,6
				06/09/19	28		46,4
000004443	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	120	31,6
				16/08/19	7		33,1
				06/09/19	28		41,4
				06/09/19	28		40,7
000004444	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	105	40,5
				16/08/19	7		36,7
				06/09/19	28		54,0
				06/09/19	28		53,9
000004447	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	110	31,5
				16/08/19	7		29,8
				06/09/19	28		42,4
				06/09/19	28		43,2
000004450	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	105	31,5
				16/08/19	7		31,1
				06/09/19	28		48,7
				06/09/19	28		46,4
000004453	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	120	29,1
				16/08/19	7		29,3
				06/09/19	28		42,8
				06/09/19	28		43,5
000004455	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	105	28,6
				16/08/19	7		30,7
				06/09/19	28		43,8
				06/09/19	28		42,2
000004458	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	120	31,1
				16/08/19	7		31,2
				06/09/19	28		45,0
				06/09/19	28		43,8
000004460	4	PISO	09/08/19	16/08/19	7	110	28,1
				16/08/19	7		31,2
				06/09/19	28		41,5
				06/09/19	28		42,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
04/11/2019