



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/08/2019 a 30/08/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

072262

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004727	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	110	28,0
				27/09/19	28		38,9
				27/09/19	28		43,2
000004730	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	120	20,0
				27/09/19	28		35,5
				27/09/19	28		36,6
000004731	3	LAJE,	30/08/19	06/09/19	7	105	20,8
				27/09/19	28		39,2
				27/09/19	28		37,8
000004735	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	120	23,4
				27/09/19	28		36,9
				27/09/19	28		37,1
000004737	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	110	24,2
				27/09/19	28		40,5
				27/09/19	28		38,2
000004745	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	120	21,0
				27/09/19	28		37,0
				27/09/19	28		36,1
000004748	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	105	26,6
				27/09/19	28		42,4
				27/09/19	28		46,2
000004756	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	110	24,2
				27/09/19	28		41,8
				27/09/19	28		43,6
000004758	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	105	25,6
				27/09/19	28		43,8
				27/09/19	28		46,1
000004759	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	115	25,2
				27/09/19	28		45,7
				27/09/19	28		41,6
000004761	3	LAJE	30/08/19	06/09/19	7	110	26,4
				27/09/19	28		40,4
				27/09/19	28		43,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/10/2019