



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/09/2019 a 18/09/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

072509

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 - RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000004939 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 110 | 29,3 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 38,4 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 42,2 |
| 000004940 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 120 | 32,5 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 44,1 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 41,8 |
| 000004941 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 120 | 34,7 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 41,2 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 45,7 |
| 000004943 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 115 | 31,9 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 40,6 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 42,1 |
| 000004944 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 105 | 33,2 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 42,6 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 42,3 |
| 000004946 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 110 | 30,4 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 41,6 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 36,9 |
| 000004948 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 100 | 33,8 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 43,2 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 46,0 |
| 000004950 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 115 | 31,1 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 40,4 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 42,0 |
| 000004952 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 110 | 30,9 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 38,1 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 38,4 |
| 000004955 | 3 | LAJE | 18/09/19 | 25/09/19 | 7 | 100 | 29,7 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 41,2 |
| | | | | 16/10/19 | 28 | | 35,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

31/10/2019