



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/09/2019 a 24/09/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

072584

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004991	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	110	32,3
				22/10/19	28		43,0
				22/10/19	28		43,6
000004992	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	120	27,9
				22/10/19	28		40,9
				22/10/19	28		40,4
000004993	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	115	29,1
				22/10/19	28		41,6
				22/10/19	28		43,9
000004994	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	110	31,6
				22/10/19	28		39,4
				22/10/19	28		43,2
000004996	2	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	105	32,0
				22/10/19	28		45,3
000004998	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	115	29,5
				22/10/19	28		42,9
				22/10/19	28		43,1
000005000	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	110	35,2
				22/10/19	28		45,2
				22/10/19	28		46,4
000005002	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	120	32,4
				22/10/19	28		46,8
				22/10/19	28		48,4
000005005	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	115	32,4
				22/10/19	28		40,5
				22/10/19	28		38,6
000005006	3	LAJE	24/09/19	01/10/19	7	105	31,5
				22/10/19	28		47,4
				22/10/19	28		47,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

08/01/2020