



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/12/2019 a 05/12/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
073717

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005840	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	27,9
				12/12/19	7		25,7
				02/01/20	28		41,7
				02/01/20	28		40,6
000005846	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	120	35,4
				12/12/19	7		31,7
				02/01/20	28		43,5
				02/01/20	28		44,3
000005847	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	125	30,4
				12/12/19	7		29,6
				02/01/20	28		41,9
				02/01/20	28		42,9
000005848	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	30,6
				12/12/19	7		28,7
				02/01/20	28		41,6
				02/01/20	28		43,3
000005851	3	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	120	31,2
				02/01/20	28		40,4
				02/01/20	28		40,1
000005854	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	35,5
				12/12/19	7		35,5
				02/01/20	28		45,4
				02/01/20	28		43,5
000005856	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	120	27,8
				12/12/19	7		26,1
				02/01/20	28		37,8
				02/01/20	28		36,5
000005857	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	115	32,5
				12/12/19	7		29,5
				02/01/20	28		42,7
				02/01/20	28		42,1
000005858	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	29,1
				12/12/19	7		30,1
				02/01/20	28		35,9
				02/01/20	28		41,0
000005863	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	125	27,0
				12/12/19	7		30,0
				02/01/20	28		37,8
				02/01/20	28		40,0
000005865	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	31,7
				12/12/19	7		30,7
				02/01/20	28		39,4
				02/01/20	28		40,4
000005866	3	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	120	29,0
				12/12/19	7		28,1
				02/01/20	28		36,0
000005870	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	110	29,0
				12/12/19	7		29,0
				02/01/20	28		35,4
				02/01/20	28		37,6
000005876	4	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	120	26,1
				12/12/19	7		30,5
				02/01/20	28		39,9

				02/01/20	28		44,2
000005878	2	LAJE	05/12/19	12/12/19	7	130	24,7
				12/12/19	7		26,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
09/03/2020