



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

074080

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005987	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	110	34,3 41,3
000005988	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	33,6 42,4
000005991	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	110	39,7 41,5
000005993	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	40,7 39,8
000005998	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	110	36,4 32,8
000005999	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	37,3 36,2
000006000	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	110	36,4 33,0
000006001	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	35,3 37,0
000006008	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	42,5 34,4
000006009	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	40,8 34,0
000006010	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	110	37,3 40,7
000006014	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	43,4 34,9
000006015	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	100	39,8 40,1
000006016	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	100	36,5 39,7
000006017	2	LAJE	16/12/19	13/01/20 13/01/20	28 28	115	37,6 36,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/01/2020