



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/03/2020 a 19/03/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

074961

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007310	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	115	26,6
				26/03/20	7		30,2
				16/04/20	28		41,3
				16/04/20	28		37,5
000007312	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	110	27,5
				26/03/20	7		29,7
				16/04/20	28		37,2
				16/04/20	28		38,4
000007315	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	26,4
				26/03/20	7		22,1
				16/04/20	28		36,4
				16/04/20	28		32,6
000007316	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	110	24,7
				26/03/20	7		29,0
				16/04/20	28		36,3
				16/04/20	28		33,6
000007317	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	30,5
				26/03/20	7		29,9
				16/04/20	28		35,1
				16/04/20	28		34,0
000007320	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	32,3
				26/03/20	7		27,3
				16/04/20	28		39,4
				16/04/20	28		39,2
000007322	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	27,9
				26/03/20	7		23,7
				16/04/20	28		35,2
				16/04/20	28		36,7
000007324	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	27,3
				26/03/20	7		28,5
				16/04/20	28		37,6
				16/04/20	28		35,6
000007326	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	33,3
				26/03/20	7		31,9
				16/04/20	28		41,8
				16/04/20	28		38,3
000007328	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	22,7
				26/03/20	7		29,5
				16/04/20	28		37,6
				16/04/20	28		34,0
000007330	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	110	31,3
				26/03/20	7		27,7
				16/04/20	28		37,3
				16/04/20	28		37,3
000007334	3	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	29,1
				26/03/20	7		29,9
				16/04/20	28		38,0
000007337	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	105	31,5
				26/03/20	7		29,7
				16/04/20	28		35,4
				16/04/20	28		35,7
000007345	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	110	29,7
				26/03/20	7		29,8

				16/04/20	28		37,1
				16/04/20	28		35,9
000007347	4	LAJE	19/03/20	26/03/20	7	120	32,4
				26/03/20	7		31,9
				16/04/20	28		38,3
				16/04/20	28		39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² CLIENTE
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
04/05/2020