



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/04/2020 a 24/04/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
075415

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PILAR	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007998	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	140	33,6
				04/05/20	10		27,5
				22/05/20	28		39,2
				22/05/20	28		40,9
000008000	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	135	30,8
				04/05/20	10		28,0
				22/05/20	28		38,2
				22/05/20	28		37,0
000008002	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	140	28,4
				04/05/20	10		31,3
				22/05/20	28		39,0
				22/05/20	28		34,2
000008004	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	130	31,9
				04/05/20	10		34,8
				22/05/20	28		43,2
				22/05/20	28		38,9
000008005	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	135	31,1
				04/05/20	10		30,3
				22/05/20	28		40,0
				22/05/20	28		38,7
000008007	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	130	35,6
				04/05/20	10		37,2
				22/05/20	28		45,8
				22/05/20	28		41,2
000008010	4	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	140	34,6
				04/05/20	10		31,1
				22/05/20	28		41,8
				22/05/20	28		43,3
000008018	3	PILAR	24/04/20	04/05/20	10	130	27,9
				22/05/20	28		43,9
				22/05/20	28		41,6
000008021	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	130	39,8
				04/05/20	10		37,3
				22/05/20	28		41,2
				22/05/20	28		40,2
000008023	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	140	35,2
				04/05/20	10		31,9
				22/05/20	28		41,1
				22/05/20	28		41,0
000008025	2	LAJE	24/04/20	22/05/20	28	130	42,3
				22/05/20	28		42,2
000008033	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	135	31,5
				04/05/20	10		26,4
				22/05/20	28		41,8
				22/05/20	28		39,8
000008035	4	LJE	24/04/20	04/05/20	10	135	33,2
				04/05/20	10		34,1
				22/05/20	28		41,5
				22/05/20	28		41,2
000008037	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	140	34,2
				04/05/20	10		33,7
				22/05/20	28		42,1
				22/05/20	28		42,7

000008039	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	130	29,5
				04/05/20	10		30,0
				22/05/20	28		39,7
				22/05/20	28		39,2
000008040	4	LAJE	24/04/20	04/05/20	10	135	34,0
				04/05/20	10		34,3
				22/05/20	28		42,4
				22/05/20	28		42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
19/06/2020