



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/03/2020 a 09/04/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: RENE RABELO  
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

**Contrato**

076755

**Certificado N°**

075577

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007562	1	BLOCO	30/03/20	16/05/20		130	0,0
000007731	3	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	120	37,3
				22/04/20	13		37,4
				07/05/20	28		36,8
000007732	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	115	29,3
				22/04/20	13		30,5
				07/05/20	28		34,9
				07/05/20	28		35,7
000007733	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	125	36,0
				22/04/20	13		35,5
				07/05/20	28		38,3
				07/05/20	28		35,9
000007735	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	120	33,2
				22/04/20	13		34,6
				07/05/20	28		35,1
				07/05/20	28		37,8
000007738	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	140	32,0
				22/04/20	13		33,6
				07/05/20	28		41,0
				07/05/20	28		39,5
000007739	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	130	30,1
				22/04/20	13		30,1
				07/05/20	28		40,0
				07/05/20	28		34,6
000007740	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	140	30,7
				22/04/20	13		26,8
				07/05/20	28		34,4
				07/05/20	28		35,1
000007741	4	BLOCO	09/04/20	22/04/20	13	135	28,1
				22/04/20	13		30,0
				07/05/20	28		33,1
				08/06/20	60		0,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/07/2020