



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/05/2020 a 15/05/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
075639

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008585	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	30,2
				22/05/20	7		29,3
				12/06/20	28		47,7
				12/06/20	28		41,7
000008586	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	130	24,2
				22/05/20	7		24,7
				12/06/20	28		42,0
				12/06/20	28		43,5
000008589	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	25,2
				22/05/20	7		25,1
				12/06/20	28		45,0
				12/06/20	28		43,5
000008591	4	PISO	15/05/20	22/05/20	7	130	22,3
				22/05/20	7		23,6
				12/06/20	28		47,5
				12/06/20	28		43,6
000008593	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	21,7
				22/05/20	7		24,9
				12/06/20	28		43,7
				12/06/20	28		44,5
000008595	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	135	28,6
				22/05/20	7		30,6
				12/06/20	28		51,5
				12/06/20	28		50,4
000008597	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	22,4
				22/05/20	7		25,6
				12/06/20	28		44,0
				12/06/20	28		39,6
000008602	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	28,3
				22/05/20	7		29,4
				12/06/20	28		48,0
				12/06/20	28		52,4
000008604	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	135	27,7
				22/05/20	7		27,1
				12/06/20	28		42,4
				12/06/20	28		48,0
000008605	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	130	28,5
				22/05/20	7		31,5
				12/06/20	28		46,1
				12/06/20	28		45,0
000008607	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	25,4
				22/05/20	7		22,7
				12/06/20	28		45,4
				12/06/20	28		52,4
000008608	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	135	29,4
				22/05/20	7		29,3
				12/06/20	28		45,5
				12/06/20	28		46,1
000008609	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	135	28,0
				22/05/20	7		27,4
				12/06/20	28		48,4
				12/06/20	28		47,4
000008611	4	LAJE	15/05/20	22/05/20	7	140	27,4

				22/05/20	7		27,4
				12/06/20	28		46,6
				12/06/20	28		47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
15/07/2020