



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/05/2020 a 22/05/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
075717

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008679	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	110	29,3
				29/05/20	7		26,4
				19/06/20	28		42,1
				19/06/20	28		41,3
000008681	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	28,1
				29/05/20	7		22,3
				19/06/20	28		38,8
				19/06/20	28		40,5
000008682	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	30,0
				29/05/20	7		30,0
				19/06/20	28		48,5
				19/06/20	28		44,5
				19/06/20	28		45,6
				19/06/20	28		44,6
000008683	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	100	28,7
				29/05/20	7		28,7
				19/06/20	28		41,0
				19/06/20	28		45,3
000008684	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	25,2
				29/05/20	7		27,2
				19/06/20	28		41,9
				19/06/20	28		43,6
000008685	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	140	28,2
				29/05/20	7		26,5
				19/06/20	28		43,6
				19/06/20	28		43,5
				19/06/20	28		46,8
				19/06/20	28		41,2
000008686	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	30,3
				29/05/20	7		28,9
				19/06/20	28		44,1
				19/06/20	28		45,9
000008687	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	100	27,5
				29/05/20	7		28,0
				19/06/20	28		37,1
				19/06/20	28		38,9
000008690	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	115	28,7
				29/05/20	7		27,1
				19/06/20	28		47,0
				19/06/20	28		48,2
				19/06/20	28		41,0
				19/06/20	28		39,4
000008692	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	110	27,2
				29/05/20	7		29,4
				19/06/20	28		45,1
				19/06/20	28		44,3
000008693	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	110	25,5
				29/05/20	7		26,6
				19/06/20	28		41,1
				19/06/20	28		42,5
000008694	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	115	23,8
				29/05/20	7		23,8
				19/06/20	28		51,5

				19/06/20	28		45,4
				19/06/20	28		41,0
				19/06/20	28		38,9
000008696	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	26,7
				29/05/20	7		23,0
				19/06/20	28		37,8
				19/06/20	28		42,6
000008697	3	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	27,9
				29/05/20	7		25,5
				19/06/20	28		38,9
000008698	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	27,4
				29/05/20	7		26,9
				19/06/20	28		45,9
				19/06/20	28		47,8
				19/06/20	28		42,3
				19/06/20	28		41,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
06/07/2020