



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/05/2020 a 22/05/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

075718

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008699	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	115	18,9
				29/05/20	7		17,6
				19/06/20	28		42,7
				19/06/20	28		43,1
000008702	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	110	29,3
				29/05/20	7		23,0
				19/06/20	28		46,1
				19/06/20	28		48,4
				19/06/20	28		42,1
000008703	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	27,9
				29/05/20	7		24,9
				19/06/20	28		37,6
				19/06/20	28		42,0
000008704	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	110	27,4
				29/05/20	7		24,1
				19/06/20	28		40,7
				19/06/20	28		41,4
000008706	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	24,1
				29/05/20	7		25,3
				19/06/20	28		54,0
				19/06/20	28		48,1
				19/06/20	28		43,0
000008708	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	27,4
				29/05/20	7		27,5
				19/06/20	28		40,3
				19/06/20	28		41,2
000008709	4	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	24,9
				29/05/20	7		25,8
				19/06/20	28		43,9
				19/06/20	28		43,4
000008712	6	LAJE	22/05/20	29/05/20	7	120	25,4
				29/05/20	7		25,6
				19/06/20	28		48,1
				19/06/20	28		51,3
				19/06/20	28		39,7
				19/06/20	28		38,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

06/07/2020