



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/05/2020 a 30/05/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

075773

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008816	2	BLOCO	27/05/20	24/06/20	28	135	48,3
				24/06/20	28		50,8
000008820	2	BLOCO	27/05/20	03/06/20	7	0	24,1
				03/06/20	7		24,2
000008908	3	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	125	25,2
				27/06/20	28		50,0
				27/06/20	28		47,8
000008909	4	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	140	26,1
				05/06/20	6		24,9
				27/06/20	28		42,8
				27/06/20	28		45,3
000008910	4	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	130	24,4
				05/06/20	6		24,6
				27/06/20	28		46,9
				27/06/20	28		48,9
000008911	6	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	130	21,2
				05/06/20	6		20,3
				27/06/20	28		43,3
				27/06/20	28		45,4
				27/06/20	28		56,8
27/06/20	28	50,4					
000008912	3	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	135	18,3
				27/06/20	28		42,4
				27/06/20	28		39,5
000008913	3	BLOCO	30/05/20	05/06/20	6	130	21,2
				27/06/20	28		46,2
				27/06/20	28		40,4
000008914	6	BLOCO	30/05/20	06/06/20	7	140	24,6
				06/06/20	7		23,6
				27/06/20	28		42,6
				27/06/20	28		43,1
				27/06/20	28		40,7
				27/06/20	28		47,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/09/2021