



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/06/2020 a 10/06/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
075911

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009231	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	24,7
				18/06/20	8		24,4
				08/07/20	28		45,7
				08/07/20	28		44,7
000009232	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	21,9
				18/06/20	8		23,3
				08/07/20	28		40,9
				08/07/20	28		41,0
000009234	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	110	23,4
				18/06/20	8		25,2
				08/07/20	28		47,2
				08/07/20	28		46,0
000009236	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	115	22,6
				18/06/20	8		23,7
				08/07/20	28		42,5
				08/07/20	28		42,5
000009237	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	110	21,8
				18/06/20	8		24,1
				08/07/20	28		46,3
				08/07/20	28		46,1
000009238	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	24,0
				18/06/20	8		20,0
				08/07/20	28		38,3
				08/07/20	28		40,2
000009241	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	20,1
				18/06/20	8		21,6
				08/07/20	28		43,9
				08/07/20	28		43,4
000009246	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	22,4
				18/06/20	8		22,4
				08/07/20	28		42,5
				08/07/20	28		42,3
000009247	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	22,1
				18/06/20	8		22,0
				08/07/20	28		40,4
				08/07/20	28		39,9
000009252	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	20,5
				18/06/20	8		21,4
				08/07/20	28		38,6
				08/07/20	28		37,9
000009255	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	21,1
				18/06/20	8		21,6
				08/07/20	28		41,5
				08/07/20	28		41,0
000009256	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	20,9
				18/06/20	8		19,1
				08/07/20	28		38,0
				08/07/20	28		37,8
000009264	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	21,6
				18/06/20	8		23,2
				08/07/20	28		42,3
				08/07/20	28		41,1
000009266	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	24,1

				18/06/20	8		24,7
				08/07/20	28		47,2
				08/07/20	28		46,1
000009271	4	LAJE	10/06/20	18/06/20	8	120	21,4
				18/06/20	8		23,6
				08/07/20	28		44,3
				08/07/20	28		43,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
23/07/2020