



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/06/2020 a 19/06/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato

076756

Certificado N°

076093

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	L1-P11-C1	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009432	3	L1-P11-C1	19/06/20	25/06/20	6	185	23,9
				26/06/20	7		25,0
				17/07/20	28		46,5
000009433	3	L1-C1	19/06/20	25/06/20	6	170	20,3
				26/06/20	7		22,7
				17/07/20	28		41,7
000009438	3	L1-P8	19/06/20	25/06/20	6	180	23,3
				26/06/20	7		26,3
				17/07/20	28		43,8
000009440	3	L1-C1	19/06/20	26/06/20	7	160	28,0
				26/06/20	7		28,6
				17/07/20	28		44,3
000009447	3	L1-P1-P2-C1	19/06/20	26/06/20	7	190	21,3
				26/06/20	7		21,4
				17/07/20	28		39,0
000009449	3	L1	19/06/20	26/06/20	7	165	23,1
				26/06/20	7		23,8
				17/07/20	28		39,7
000009452	3	L1-P9-V2-V4	19/06/20	26/06/20	7	190	24,9
				27/06/20	8		26,0
				17/07/20	28		41,2
000009456	3	L1-P3-C1-C2	19/06/20	27/06/20	8	155	31,1
				27/06/20	8		31,1
				17/07/20	28		42,6
000009459	3	L1-C1	19/06/20	27/06/20	8	165	22,1
				27/06/20	8		24,9
				17/07/20	28		37,7
000009460	3	L1-P4A-C1/ESCADA-VE7TIPO	19/06/20	27/06/20	8	125	28,9
				27/06/20	8		29,2
				17/07/20	28		42,2
000009465	3	L1-P5A-P6-V1-C1-C2-P10-P14	19/06/20	27/06/20	8	185	28,6
				27/06/20	8		29,4
				17/07/20	28		42,0
000009467	3	L1-C1-P13A	19/06/20	27/06/20	8	155	25,5
				27/06/20	8		26,0
				17/07/20	28		38,2
000009471	3	L1-P12-C1-C2	19/06/20	27/06/20	8	180	24,5
				27/06/20	8		22,1
				17/07/20	28		37,6
000009475	3	L1-D9	19/06/20	27/06/20	8	155	29,0
				27/06/20	8		30,4
				17/07/20	28		43,0
000009482	3	L1-P7-V3-C2-L3-V3-V1-V6	19/06/20	27/06/20	8	180	28,4
				27/06/20	8		28,0
				17/07/20	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/08/2020