



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 22/06/2020 a 22/06/2020**

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
076124

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009501	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	110	22,8
				30/06/20	8		22,9
				20/07/20	28		39,5
				20/07/20	28		40,0
000009505	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	115	24,9
				30/06/20	8		25,7
				20/07/20	28		42,7
				20/07/20	28		42,3
000009507	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	19,4
				30/06/20	8		20,0
				20/07/20	28		37,8
				20/07/20	28		39,3
000009510	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	22,6
				30/06/20	8		23,2
				20/07/20	28		42,2
				20/07/20	28		40,8
000009513	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	21,3
				30/06/20	8		21,4
				20/07/20	28		41,5
				20/07/20	28		41,2
000009516	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	100	22,0
				30/06/20	8		20,9
				20/07/20	28		40,4
				20/07/20	28		40,1
000009518	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	22,2
				30/06/20	8		21,0
				20/07/20	28		42,9
				20/07/20	28		42,1
000009520	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	115	19,0
				30/06/20	8		22,5
				20/07/20	28		40,5
				20/07/20	28		39,9
000009524	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	22,3
				30/06/20	8		20,8
				20/07/20	28		39,5
				20/07/20	28		40,1
000009527	3	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	23,6
				20/07/20	28		41,0
				20/07/20	28		40,3
000009528	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	110	21,3
				29/06/20	7		18,9
				20/07/20	28		41,6
				20/07/20	28		41,1
000009529	3	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	18,3
				20/07/20	28		36,3
				20/07/20	28		37,5
000009530	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	20,1
				30/06/20	8		20,9
				20/07/20	28		35,9
				20/07/20	28		36,4
000009531	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	20,5
				30/06/20	8		22,0
				20/07/20	28		35,7

				20/07/20	28		35,2
000009533	4	LAJE	22/06/20	30/06/20	8	120	17,7
				30/06/20	8		18,8
				20/07/20	28		31,6
				21/08/20	60		39,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
11/09/2020