



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 02/07/2020 a 02/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO AQUARELLA  
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
076196

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	L1-P11-C1 (9° TIPO)	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009778	3	L1-P11-C1 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	150	25,0
				08/07/20	6		22,9
				30/07/20	28		43,6
000009780	3	L1-P12 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	140	27,1
				08/07/20	6		26,6
				30/07/20	28		44,2
000009782	3	L1-P8-C1 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	155	25,3
				08/07/20	6		24,4
				30/07/20	28		42,6
000009787	3	L1-C1 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	140	25,4
				08/07/20	6		26,4
				30/07/20	28		47,7
000009791	3	L1-C1-P1 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	175	25,0
				08/07/20	6		25,7
				30/07/20	28		25,7
000009794	3	L1-P2 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	145	25,6
				08/07/20	6		24,8
				30/07/20	28		45,0
000009798	3	L1-P9-V2-V5 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	160	25,5
				08/07/20	6		25,5
				30/07/20	28		41,6
000009800	3	LAJE	02/07/20	08/07/20	6	120	27,0
				08/07/20	6		26,0
				30/07/20	28		41,4
000009801	3	L1-P4A-C1 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	140	27,0
				08/07/20	6		28,6
				30/07/20	28		47,6
000009803	3	L1-P5A-V6-V1-C1-C2 (9ª TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	160	26,6
				08/07/20	6		27,2
				30/07/20	28		44,9
000009804	3	L1-L3-P9-P10-C1 (9° TIPO) / ESCADA-VE (8°TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	145	24,3
				08/07/20	6		24,5
				30/07/20	28		45,5
000009805	3	L1-P14-P13A-C1-P7 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	165	26,6
				08/07/20	6		24,9
				30/07/20	28		41,5
000009809	3	L1-V3-C1-C2 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	135	27,7
				08/07/20	6		29,6
				30/07/20	28		46,3
000009814	3	L1-P9-V2 (9° TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	175	26,3
				08/07/20	6		24,4
				30/07/20	28		43,2
000009816	3	L1-L3-V1-V3-V6 (9°~TIPO)	02/07/20	08/07/20	6	160	26,1
				08/07/20	6		27,5
				30/07/20	28		48,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
26/01/2021