



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/07/2020 a 09/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

076322

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009973	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	120	27,2
				16/07/20	7		24,0
				06/08/20	28		41,0
000009975	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	110	23,8
				16/07/20	7		24,3
				06/08/20	28		36,0
000009978	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	115	26,0
				16/07/20	7		24,5
				06/08/20	28		39,9
000009979	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	120	21,3
				16/07/20	7		23,4
				06/08/20	28		40,9
000009980	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	100	25,7
				16/07/20	7		24,5
				06/08/20	28		40,7
000009983	3	PISO	09/07/20	16/07/20	7	120	25,4
				16/07/20	7		27,4
				06/08/20	28		41,8
000009986	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	120	27,7
				16/07/20	7		29,2
				06/08/20	28		43,4
000009987	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	100	24,9
				16/07/20	7		23,5
				06/08/20	28		35,6
000009991	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	120	26,2
				16/07/20	7		25,5
				06/08/20	28		38,7
000009997	3	LAJE	09/07/20	16/07/20	7	110	24,1
				16/07/20	7		25,7
				06/08/20	28		40,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/09/2020