



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/07/2020 a 15/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
076500

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010106	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	24,3
				24/07/20	09		27,0
				12/08/20	28		38,7
				12/08/20	28		37,2
000010108	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	100	20,2
				24/07/20	09		29,3
				12/08/20	28		39,0
				12/08/20	28		0,0
000010109	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	25,6
				24/07/20	09		30,5
				12/08/20	28		39,5
				12/08/20	28		35,3
000010110	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	100	26,0
				24/07/20	09		27,6
				12/08/20	28		38,3
				12/08/20	28		37,6
000010111	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	23,3
				24/07/20	09		25,5
				12/08/20	28		31,7
				10/09/20	57		34,8
000010112	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	100	26,3
				24/07/20	09		28,9
				12/08/20	28		36,4
				12/08/20	28		39,4
000010113	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	23,3
				24/07/20	09		26,4
				12/08/20	28		35,9
				12/08/20	28		35,0
000010116	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	115	24,0
				24/07/20	09		27,9
				12/08/20	28		32,2
				13/09/20	60		35,9
000010121	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	24,6
				24/07/20	09		29,6
				12/08/20	28		39,8
				12/08/20	28		38,7
000010122	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	23,9
				24/07/20	09		29,0
				12/08/20	28		38,2
				12/08/20	28		37,5
000010123	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	100	22,1
				24/07/20	09		25,5
				12/08/20	28		34,1
				10/09/20	57		36,6
000010126	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	25,3
				24/07/20	09		28,6
				12/08/20	28		37,5
				12/08/20	28		36,9
000010128	3	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	25,6
				24/07/20	09		26,2
				12/08/20	28		39,7
000010131	3	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	21,8
				24/07/20	09		23,4

				12/08/20	28		35,0
000010132	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	21,0
				24/07/20	09		25,8
				12/08/20	28		34,7
				10/09/20	57		36,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
22/09/2020