



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/07/2020 a 30/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

076712

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010432	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	110	25,3
				06/08/20	7		27,0
				27/08/20	28		43,8
000010433	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	120	25,0
				06/08/20	07		25,3
				27/08/20	28		44,4
000010437	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	120	26,1
				06/08/20	07		25,2
				27/08/20	28		47,9
000010439	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	100	25,8
				06/08/20	07		27,4
				27/08/20	28		48,1
000010440	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	110	27,1
				06/08/20	07		24,9
				27/08/20	28		46,4
000010441	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	120	27,1
				06/08/20	07		28,1
				27/08/20	28		46,8
000010442	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	120	27,7
				06/08/20	07		25,5
				27/08/20	28		44,9
000010443	3	LAJE	30/07/20	06/08/20	07	110	26,8
				06/08/20	07		24,8
				27/08/20	28		45,5
000010447	3	LAJE	30/07/20	07/08/20	08	120	30,3
				07/08/20	08		29,2
				27/08/20	28		48,4
000010448	3	LAJE	30/07/20	07/08/20	08	120	28,6
				07/08/20	08		29,0
				27/08/20	28		46,2
000010451	3	LAJE	30/07/20	07/08/20	08	120	26,7
				07/08/20	08		27,4
				27/08/20	28		44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/10/2020