



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/08/2020 a 05/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato

076756

Certificado N°

076751

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	L1-P4A-P5A-C1	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010527	5	L1-P4A-P5A-C1	05/08/20	12/08/20	6	175	20,4
				12/08/20	7		20,2
				02/09/20	28		33,5
				04/10/20	60		0,0
				02/09/20	28		40,6
000010529	5	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	155	23,2
				12/08/20	6		22,2
				02/09/20	28		32,4
				04/10/20	60		0,0
				02/09/20	28		44,3
000010531	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	155	23,3
				12/08/20	7		24,8
				02/09/20	28		35,5
				02/09/20	28		48,5
000010533	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	145	23,8
				12/08/20	7		25,2
				02/09/20	28		38,0
				02/09/20	28		49,0
000010537	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	160	22,5
				12/08/20	7		21,1
				02/09/20	28		36,0
				02/09/20	28		44,4
000010538	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	165	21,9
				12/08/20	7		23,4
				02/09/20	28		33,9
				04/10/20	60		0,0
000010540	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	170	24,0
				12/08/20	7		23,0
				02/09/20	28		39,0
				02/09/20	28		46,5
000010542	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	155	24,2
				12/08/20	7		25,5
				02/09/20	28		36,4
				02/09/20	28		50,1
000010545	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	135	27,1
				12/08/20	7		27,4
				02/09/20	28		41,6
				02/09/20	28		50,6
000010547	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	220	18,9
				12/08/20	7		20,8
				02/09/20	28		33,7
				04/10/20	60		0,0
000010549	5	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	160	19,9
				12/08/20	7		20,2
				02/09/20	28		34,4
				04/10/20	60		0,0
				02/09/20	28		45,1
000010552	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	180	20,8
				12/08/20	7		23,7
				02/09/20	28		37,7
				02/09/20	28		47,7
000010554	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	145	25,6
				12/08/20	7		26,1

				02/09/20	28		39,0
				02/09/20	28		49,0
000010557	4	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	150	22,9
				12/08/20	7		22,9
				02/09/20	28		34,9
				04/10/20	60		0,0
000010559	5	LAJE	05/08/20	12/08/20	6	150	17,7
				12/08/20	7		23,4
				02/09/20	28		34,9
				04/10/20	60		0,0
				02/09/20	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
21/10/2020