



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/08/2020 a 06/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

076812

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010597	4	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	100	25,7
				13/08/20	7		26,4
				03/09/20	28		39,1
				03/09/20	28		46,1
000010598	5	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	21,7
				14/08/20	8		25,1
				03/09/20	28		43,3
				03/09/20	28		32,7
				05/10/20	60		0,0
000010599	3	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	95	22,4
				13/08/20	7		22,7
				03/09/20	28		36,1
000010600	5	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	21,9
				14/08/20	8		21,8
				03/09/20	28		44,0
				03/09/20	28		31,1
				05/10/20	60		0,0
000010602	4	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	100	21,5
				14/08/20	8		22,6
				03/09/20	28		33,7
				23/09/20	48		35,1
000010603	3	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	100	26,6
				14/08/20	8		28,3
				03/09/20	28		40,0
000010604	4	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	27,0
				14/08/20	8		27,4
				03/09/20	28		41,0
				03/09/20	28		36,4
000010606	4	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	22,5
				14/08/20	8		23,3
				03/09/20	28		35,0
				03/09/20	28		35,4
000010607	3	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	100	24,7
				14/08/20	8		25,0
				03/09/20	28		35,0
000010608	5	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	23,5
				14/08/20	8		23,2
				03/09/20	28		43,5
				03/09/20	28		31,1
				05/10/20	60		0,0
000010609	5	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	95	20,6
				14/08/20	8		19,8
				03/09/20	28		42,6
				03/09/20	28		30,5
				05/10/20	60		0,0
000010615	3	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	22,8
				14/08/20	8		25,0
				03/09/20	28		36,2
000010616	5	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	23,7
				14/08/20	8		24,7
				03/09/20	28		45,3
				03/09/20	28		33,7
				05/10/20	60		0,0

000010617	4	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	20,9
				14/08/20	8		25,9
				03/09/20	28		35,6
				03/09/20	28		45,4
000010618	3	LAJE	06/08/20	13/08/20	7	120	21,4
				14/08/20	8		23,5
				03/09/20	28		35,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
24/09/2020