



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 20/08/2020 a 20/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
077010

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010863	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	25,5
				27/08/20	7		26,2
				17/09/20	28		35,1
				17/09/20	28		35,4
000010864	3	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	100	26,0
				27/08/20	7		27,8
				17/09/20	28		38,4
000010865	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	24,4
				27/08/20	7		24,8
				17/09/20	28		36,9
				17/09/20	28		38,1
000010866	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	24,4
				27/08/20	7		23,7
				17/09/20	28		33,1
				19/10/20	60		39,6
000010868	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	105	23,8
				27/08/20	7		24,3
				17/09/20	28		38,9
				17/09/20	28		40,6
000010869	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	24,5
				27/08/20	7		22,8
				17/09/20	28		32,8
				19/10/20	60		39,0
000010870	5	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	95	23,9
				27/08/20	7		24,7
				17/09/20	28		33,8
				19/10/20	60		39,6
				17/09/20	28		35,4
000010873	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	100	24,5
				27/08/20	7		23,9
				17/09/20	28		33,6
				19/10/20	60		40,0
000010874	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	25,6
				27/08/20	7		26,7
				17/09/20	28		39,1
				17/09/20	28		38,6
000010876	3	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	115	29,3
				27/08/20	7		29,2
				17/09/20	28		41,9
000010878	5	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	100	25,3
				27/08/20	7		25,9
				17/09/20	28		33,7
				19/10/20	60		39,8
				17/09/20	28		37,5
000010879	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	110	22,5
				27/08/20	7		23,6
				17/09/20	28		33,3
				19/10/20	60		40,2
000010880	5	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	22,3
				28/08/20	8		23,1
				17/09/20	28		31,8
				19/10/20	60		35,7
				17/09/20	28		36,5

000010881	4	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	19,6
				28/08/20	8		23,6
				17/09/20	28		33,3
				19/10/20	60		36,8
000010883	5	LAJE	20/08/20	27/08/20	7	120	22,7
				28/08/20	8		26,1
				17/09/20	28		30,4
				19/10/20	60		40,5
				17/09/20	28		36,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
26/01/2021