



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 27/08/2020 a 27/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO AQUARELLA  
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
077113

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010965	4	LAJE	27/08/20	02/09/20	6	145	22,5
				02/09/20	6		21,9
				24/09/20	28		36,8
				24/09/20	28		39,8
000010967	2	LAJE	27/08/20	02/09/20	6	125	26,3
				02/09/20	6		26,2
000010968	4	LAJE	27/08/20	02/09/20	6	195	26,1
				02/09/20	6		25,1
				24/09/20	28		41,5
				24/09/20	28		38,6
000010969	4	LAJE	27/08/20	02/09/20	6	190	25,7
				02/09/20	6		26,0
				24/09/20	28		36,9
				24/09/20	28		35,1
000010970	4	LAJE	27/08/20	02/09/20	6	155	20,9
				03/09/20	7		25,2
				24/09/20	28		38,7
				24/09/20	28		38,7
000010971	3	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	145	26,2
				03/09/20	7		24,5
				24/09/20	28		39,1
000010973	4	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	165	24,8
				03/09/20	7		24,7
				24/09/20	28		36,9
				24/09/20	28		40,0
000010974	3	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	170	24,5
				03/09/20	7		25,8
				24/09/20	28		37,5
000010975	4	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	190	30,6
				03/09/20	7		30,7
				24/09/20	28		42,7
				24/09/20	28		44,4
000010976	4	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	180	25,5
				03/09/20	7		23,2
				24/09/20	28		34,1
				24/09/20	28		37,0
000010980	4	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	175	29,1
				03/09/20	7		32,6
				24/09/20	28		41,7
				24/09/20	28		40,9
000010985	3	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	200	27,4
				03/09/20	7		26,3
				24/09/20	28		36,6
000010986	4	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	170	32,2
				03/09/20	7		32,0
				24/09/20	28		41,7
				24/09/20	28		41,3
000010989	4	L1 - P13A -C1 C2	27/08/20	03/09/20	7	135	27,9
				03/09/20	7		28,1
				24/09/20	28		34,4
				24/09/20	28		36,2
000010991	3	LAJE	27/08/20	03/09/20	7	140	30,0
				03/09/20	7		30,1

24/09/20

28

44,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

05/11/2020