



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/08/2020 a 28/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
077126

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010998	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	27,8
				04/09/20	7		28,0
				25/09/20	28		41,1
				25/09/20	28		36,8
000010999	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	27,2
				04/09/20	7		29,2
				25/09/20	28		40,7
				25/09/20	28		35,8
000011000	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	32,3
				04/09/20	7		31,9
				25/09/20	28		38,2
				25/09/20	28		40,7
000011003	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	27,6
				04/09/20	7		27,2
				25/09/20	28		35,5
				25/09/20	28		36,6
000011007	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	140	28,0
				04/09/20	7		28,0
				25/09/20	28		41,2
				25/09/20	28		40,1
000011008	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	110	29,0
				04/09/20	7		28,4
				25/09/20	28		36,1
				25/09/20	28		36,5
000011009	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	110	28,9
				04/09/20	7		30,4
				25/09/20	28		43,7
				25/09/20	28		39,9
000011010	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	140	25,4
				04/09/20	7		25,5
				25/09/20	28		35,8
				25/09/20	28		32,4
000011011	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	28,1
				04/09/20	7		29,1
				25/09/20	28		46,6
				25/09/20	28		39,0
000011012	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	28,8
				04/09/20	7		28,4
				25/09/20	28		37,3
				25/09/20	28		38,1
000011014	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	24,5
				04/09/20	7		24,2
				25/09/20	28		36,0
				25/09/20	28		41,1
000011015	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	26,9
				04/09/20	7		27,2
				25/09/20	28		35,5
				25/09/20	28		35,1
000011017	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	140	27,8
				04/09/20	7		27,1
				25/09/20	28		41,1
				25/09/20	28		37,1
000011020	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	26,1

				04/09/20	7		27,5
				25/09/20	28		35,6
				25/09/20	28		35,5
000011021	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	135	27,0
				04/09/20	7		27,1
				25/09/20	28		37,0
				25/09/20	28		45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
26/01/2021